


## คำชี้แจงเกี่ยวกับความต้านทานไฟฟ้าของซีรีส์ ROVAL

### <วิธีการทดสอบ>

เครื่องมือวัด	เครื่องวัดความต้านทานสูงพิเศษ : 8340A ห้องทดสอบความต้านทาน : R12702A
เส้นผ่าศูนย์กลางอิเล็กโทรด	อิเล็กโทรดหลัก: เส้นผ่าศูนย์กลาง $\Phi 50$ มม. อิเล็กโทรดป้องกัน (เส้นผ่านศูนย์กลาง-ใน): $\Phi 70$ มม.
แรงดันอิเล็กโทรด	5 กิโลกรัม
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	10 โวลต์ (เพียง ROVAL ALPHA 1 V)
ตัวอย่างการทดสอบ	แผ่นเหล็ก (SPCC SD): 100 x 100 x หนา 0.8 มม. ความหนาของฟิล์ม $80\mu\text{m}$
สถาบันทดสอบ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โอซาก้า



เครื่องวัดความต้านทานสูงพิเศษ: 8340A



ห้องทดสอบความต้านทาน: R12702A

### <สรุปผลการทดสอบ>

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ROVAL ALPHA ที่ใช้ผงสังกะสีแบบเกร็ด มีค่าความต้านทานต่ำที่สุด ในขณะที่ผงสังกะสีแบบอื่นๆ มักมีค่าความต้านทานสูงกว่า เนื่องจากปริมาณสังกะสีในฟิล์มแห้งต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ ค่าความต้านทานจะต่ำลง เมื่อฟิล์มอยู่ภายใต้ความกดดัน

ความต้านทานต่ำ	← แนวโน้มความต้านทาน →	ความต้านทานสูง
ROVAL ALPHA	<	ROVAL EPO ROVAL
		<
		ROVAL SILVER

### <ผลการทดสอบการต้านทานของซีรีส์ ROVAL>

ชื่อผลิตภัณฑ์	ความเข้มข้นของสังกะสี	ปริมาณความต้านทาน ( $\Omega \cdot \text{m}$ )	ความต้านทานพื้นผิว ( $\Omega/\square$ )
ROVAL สารประกอบหุบสังกะสีเย็น	96%	$1.0 \times 10^7 \sim 10^9$	$1.0 \times 10^{10} \sim 10^{12}$
EPO ROVAL สารประกอบหุบสังกะสีเย็น			
ROVAL ALPHA สารประกอบที่อุดมด้วยสังกะสี	92%	$1.0 \times 10^6 \sim 10^8$	$> 1.0 \times 10^{13}$
ROVAL SILVER สารประกอบที่อุดมด้วยสังกะสี	83%	$1.0 \times 10^8 \sim 10^{10}$	$> 1.0 \times 10^{14}$

\* สีแต่ละสีได้รับการทดสอบตามความหนาฟิล์มที่แนะนำ ( $80\mu\text{m}$ )

\* ค่าความต้านทานพื้นผิวของวัสดุป้องกันฟ้าสติด โดยปกติจะอยู่ที่  $10^6 \sim 10^8 \Omega/\square$

\* เมื่อความหนาของฟิล์ม สภาวะการทดสอบ โหลดที่วัดได้ และแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้แตกต่างกัน ค่าที่แสดงโดยเครื่องมือก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกัน