



Độ cứng màng sơn

Liên kết lớp màng sơn của Roval sau khi sơn xong thường mềm, và cứng dần qua thời gian sử dụng.

<p>[Phương pháp kiểm tra] Tạo xước bề mặt (Bằng bút chì) JIS-K5600-5-4 : 1999 - Độ cứng bút chì - (Mềm) ◀ 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H ▶ (Cứng)</p>	
---	---

[Kết quả kiểm tra]

Tên sản phẩm	Trước khi phơi sáng	Sau 12 tháng
ROVAL	B	F
EPO ROVAL	B	H
ROVAL SILVER	3B	2B
AQUA ROVAL	HB	H

<p>[Phương pháp kiểm tra] Phương pháp quay mài bằng bánh xe cao su JIS K5600-5-9 : 1999 Bánh xe : CS-17 Số vòng quay : 1000 Tải trọng : 4.9N(500g) x 2</p>	
---	---

Tên sản phẩm	Abrasion loss	
	Trước khi phơi sáng	Sau 3 tháng
ROVAL	238.6mg	113.3mg
EPO ROVAL	297.4mg	188.1mg
ROVAL SILVER	274.2mg	170.1mg
AQUA ROVAL	113.1mg	78.2mg