SINCE 1955
ROVAL
ROVAL Corporation

ผลการทดสอบสเปรย์เกลือ


ISO 9227:2017 การทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศจำลอง – การทดสอบการพ่นเกลือ

ชื่อผลิตภัณฑ์: ***สารประกอบแบบชุบสังกะสีแบบเย็น ROVAL***


ROVAL 80μm DFT ผ่านการทดสอบการพ่นเกลือ 3192 ชั่วโมง โดย SGS
เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ ชิ้นงานทดสอบทั้งสามชิ้นได้รับคะแนนสูงสุดแยกตามประเภทการทดสอบทั้ง4แบบ

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาสัมผัส	ตัวอย่าง	ระดับของการพองตัว	ระดับของการลอกร่อน	ระดับของการแตกร้าว	ระดับของการเกิดสนิม
3192 ชั่วโมง	1	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0
	2	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0
	3	0(S0)	0(S0)	0(S0)	Ri0



ก่อนการทดสอบ



หลัง 3192 ชั่วโมง

สถาบันตรวจสอบ
บริษัท เอสจีเอส-ซีเอสทีซี สแตนดาร์ด เทคนิเคิล เซอร์วิส (เซี่ยงไฮ้) จำกัด

วันที่ : 18 มกราคม ค.ศ. 2022
รายการทดสอบ:การทดสอบสเปรย์เกลือเป็นกลาง
คำอธิบายตัวอย่าง: แผ่นเหล็กพ่นทราย Sa2.5 ฟิล์มหนา 80μm
การเตรียมการเบื้องต้น: ขีดเส้นกว้างขนาด 0.5 มม. ลากผ่านไปยังพื้นผิวที่เคลือบด้วยErichsen Modal463
วิธีการทดสอบ: ISO 9227:2017
เงื่อนไขการทดสอบ:
ความเข้มข้นของสารละลาย: (50±5)g / l NaCl
อุณหภูมิห้อง: (35±2) °C
ปริมาณสารละลายเกลือ: (1.5±0.5)ml / (80cm^{2}h)
ค่า pH ของสารละลาย ณ (25±2) °C: 6.5~7.2