

MC

สีสเปรย์เมทัลลิกสำหรับใช้คู่กับวัสดุชุบกัลวาไนซ์


MC สเปรย์ เป็นสีที่เหมาะสมสำหรับใช้คู่กับวัสดุชุบกัลวาไนซ์ และสำหรับการซ่อมรอยต่างหรือการซ่อมสี ROVAL



แบบสเปรย์ 420 มิลลิลิตร

พื้นที่ครอบคลุม:	3 ตารางเมตร (พ่น 1 ครั้ง)
ระยะเวลาแห้ง:	15-30 นาที
ความหนาของฟิล์ม:	10 ไมครอน (พ่น 1 ครั้ง)
ขนาดบรรจุภัณฑ์:	24 กระป๋อง/ลัง

เคลือบตกแต่งสีเทา



ก่อนทา



หลังทา

ทาทับชั้นบนสำหรับ ROVAL



ซ่อมแซมด้วย ROVAL



ใช้ MC สำหรับงานตกแต่งสี

มีความแตกต่างจากสีเงินทั่วไป

บางครั้งการใช้สีเงินทั่วไปเพื่อการพรางรอยต่างๆบนพื้นผิวชุบกัลวาไนซ์ในตอนแรกดูพื้นผิวที่ชุบกัลวาไนซ์แล้วก็เป็นประกายเงางามดีจึงทำให้สีเข้ากันได้ดี อย่างไรก็ตามเมื่อความมันวาวหายไปตามกาลเวลาชั้นสีเงินก็จะเด่นชัดขึ้น MC ได้รับการออกแบบให้สูญเสียความเงาเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกับการชุบกัลวาไนซ์และในตอนท้าย MC film จะหายไป ดังนั้นส่วนที่ซ่อมแซมจะไม่โดดเด่นตลอดกาล รูปด้านล่างแสดงแผ่นที่มี MC และการเคลือบสีเงินปกติที่ครึ่งบนของแผ่นสังกะสี

MC

สีจับคู่กันได้ดีมาก

งานดี	งานดี
ก่อนทา	หลังทาได้ 3 เดือน

สีเงินปกติ

งานดี	สีไม่เข้ากัน งานแย!
ก่อนทา	หลังทาได้ 3 เดือน



ไม่มีผลในการป้องกันการกัดกร่อน



ใช้ MC หลังจากทา ROVAL บนพื้นผิวที่ถูกตัด บริเวณรอยเชื่อม และ บริเวณที่ไม่มีการชุบเพื่อ การปกป้องสูงสุด

การผูกมัดด้วยชั้นฟิล์มที่หนาเป็นพิเศษ สภาพอากาศจะมีผลต่ออัตราการผลิต

Distributor in Thailand

THAI NISSEI Co.,Ltd.

75/105 Ocean Tower II 38F RoomB, Sukhumvit Soi 19Rd.
Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand
TEL: +66(0)2-665-2527~8

thai-nissei.com



SINCE 1955 ROVAL rovalworld.com

ROVAL CORPORATION (Japan)
SHANGHAI ROVAL ZINC RICH PAINT CORPORATION
ROVAL (SHANGHAI) SALES & TRADING CORPORATION

